

SONOLASTIC™ Primer 733

Imprimante para juntas y selladores Sonolastic

USOS RECOMENDADOS

- Como imprimante para los selladores de juntas Sonolastic
- Como imprimante antes de juntas
- Interior o exterior
- Sobre nivel del terreno
- Juntas y substratos de concreto y mampostería
- Substratos de juntas de metal, como de acero inoxidable, cobre, acero galvanizado, aluminio
- Recubrimientos de alto desempeño, como los recubrimientos a base de Kynar 500, sobre aluminio

DESCRIPCION

Sonolastic Primer 733 es un imprimante, base solvente para imprimir juntas y substratos antes de aplicar los

CARACTERISTICAS

- Base solvente
- Promueve la adhesión
- Compatible con todos los selladores Sonneborn de poliuretano

selladores Sonolastic™ NP 1, NP 2, Ultra, SL 1, SL 2, y para la serie 150.

BENEFICIOS

- Seca muy rápido
- Mejora la adhesión en muchos substratos que requieren un imprimante
- Proporciona versatilidad y conveniencia

FORMAS DE APLICACION

Preparación de la superficie

1. Las superficies de mampostería deben estar en buen estado, limpias, secas y exentas de pintura, grasa, aceite, suciedad, y material extraño.
2. Las superficies deben estar completamente curadas y exentas de capas de lechada de cemento, humedad o aceites desmoldantes.
3. Cuando sea necesario antes de la imprimación, limpie las superficies de la junta mediante esmerilado, arenado o abrasión mecánica; elimine el polvo, la suciedad y las partículas sueltas antes de aplicar el imprimante.
4. Las superficies de las juntas con bordes metálicos deben estar limpias, y exentas de óxidos, aceite y suciedad.

Aplicación

1. Aplique el imprimante Primer 733 en las superficies de las juntas con brocha aplicando una capa delgada y uniforme. Use el imprimante como está, no lo diluya. Demasiado imprimante puede ocasionar antiadherencia.
2. Deje que el imprimante seque al tacto antes de aplicar el sellador. El tiempo de secado variará dependiendo de la temperatura y humedad relativa.
3. El sellador debe aplicarse el mismo día que el imprimante.

Tiempo de secado

Tiene un tiempo de secado de 15 minutos a una humedad relativa de 50% y una temperatura de 21°C (70°F)

Limpieza

Todas las brochas y las herramientas pueden limpiarse con Reducer 990 antes de que el imprimante seque. El imprimante que ya esté seco, deberá removerse por abrasión.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- Los substratos como cobre, acero inoxidable y galvanizados generalmente requieren un imprimante, como el Primer 733 o Primer 766. Para recubrimientos en base a Kynar 500, utilice solamente Primer 733. Se recomienda hacer una prueba de adhesión para cualquier otro substrato que se tenga duda.
- Tenga mucho cuidado de aplicar Primer 733 únicamente en las superficies de las juntas. Primer 733 se oscurecerá al estar expuesto a rayos UV.
- La adecuada aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Toda visita de campo realizada por el personal de BASF tiene como fin único el hacer recomendaciones técnicas y no el supervisar o proporcionar control de calidad en el lugar de la obra.



The Chemical Company

DATOS TECNICOS

Composición: Sonolastic™ Primer 733 es una solución de promotores de adhesión de isocianato en solventes orgánicos.

Punto de inflamación	18°C (65°F)
Viscosidad	90 cps
Sólidos, en volumen	35 %

Los resultados de las pruebas son valores promedio bajo condiciones de laboratorio. Se pueden esperar variaciones razonables.

EMPAQUE

Sonolastic Primer 733 se encuentra disponible en latas de 236 ml (0.5 pt) y latas de 473 ml (1 pt).

Color: Ambar claro

ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 2 años como mínimo si se almacena en sus envases originales cerrados y en un área fresca y seca fuera del contacto directo de la luz solar.

RENDIMIENTO

Sonolastic Primer 733 tiene un rendimiento de 6.87 a 7.86 m²/l (35 a 40 ft²/ pt), o de aproximadamente 137 m (450 ft) lineales para juntas que tienen una profundidad de 13 mm (1/2 in).

SEGURIDAD

Advertencia: Sonolastic Primer 733 contiene xileno, acetato metilético propilenglicol, tetracloruro de carbono, 2,4-disocianato de tolueno, tolueno.

Riesgos: Líquido y vapor combustibles. Puede causar irritación en ojos y piel y vías respiratorias. Puede absorberse a través de la piel. La exposición repetida o prolongada incrementa el riesgo de absorción. Sensibilizador potencial de la piel y/o vías respiratorias. Contiene ingredientes que pueden causar cáncer. El riesgo para contraer cáncer depende de la duración y nivel de exposición. Su ingestión puede causar irritación. Existen reportes que asocian la sobreexposición repetida o prolongada a solventes con un daño permanente en cerebro, sistema nervioso, hígado y riñón. La sobreexposición durante el embarazo puede afectar al feto. El mal uso intencional inhalando deliberadamente los contenidos puede ser dañino o fatal.

Precauciones: Lea la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) y datos técnicos antes de usar el producto. No lo use hasta que el personal en el área de trabajo conozca los riesgos del manejo del producto. Mantenga el producto lejos del calor, llamas y fuentes de ignición. Mantenga fuera del alcance de los niños. Los vapores son más densos que el aire. No use cortadoras o soldadoras en o cerca de los envases vacíos. Los envases vacíos pueden contener vapores

explosivos o residuos peligrosos. Mantenga los envases cerrados. Debe seguir todas las advertencias indicadas en la etiqueta hasta que el envase esté comercialmente limpio y reacondicionado. Uselo con ventilación adecuada. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Lave perfectamente después de manejar el producto. Evite inhalar sus vapores. Proteja la piel. Use guantes protectores, lentes de protección y en el caso de que se exceda el Valor Umbral Límite (TLV) o que se utilice en áreas muy poco ventiladas, use equipo protector respiratorio aprobado por NIOSH/MSHA de conformidad con los reglamentos federales, estatales y locales que apliquen. No se recomienda su uso en áreas donde se pueden acumular o encerrar los vapores.

Primeros auxilios: En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente con agua limpia por un mínimo de 15 minutos. Busque inmediatamente atención médica. Si hay contacto con la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. Retire y lave la ropa contaminada. En el caso de que la inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire. Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente atención médica.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto, o al representante local de BASF.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y los sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIZABILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayo que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.

BASF Corporation
Construction Chemicals
23700 Chagrin Blvd
Cleveland, OH, USA, 44122
1-216-839-7550

México 55-5899-3984 www.basf-cc.com.mx	Guadalajara 33-3811-7335	Monterrey 81-8335-4425	Mérida 999-925-6127	Tijuana 664-686-6655
Costa Rica 506-2440-9110 www.centroamerica.basf-cc.com	Panamá 507-300-1360	Puerto Rico 1-787-258-2737 www.caribbean.basf-cc.com	Rep. Dominicana 809-334-1026 www.basf-cc.com.do	