

## DEGADUR™ 332

Resina flexible de metacrilato de metilo para pisos estándar y decorativos

### USOS RECOMENDADOS

- Usado como recubrimiento dentro del siguiente sistema SRL DEGADUR de pisos:
  - DEGAFREEZE CQ

### DESCRIPCION

DEGADUR 332 es una resina de metacrilato de metilo para sobrecapas o recubrimiento para uso dentro del sistema de pisos SRL DEGADUR. DEGADUR 332 es una resina 100% reactiva, libre de solventes, bicomponente, destinada a ser usada con sistema de recubrimientos aplicados con rodillo, o espolvoreo decorativo o de cuarzo. DEGADUR 332 es ideal para áreas de congeladores,

aplicaciones exteriores u otros entornos donde puedan ocurrir cambios bruscos de temperatura. DEGADUR 332 puede ser mezclado también con DEGADUR Filler SL para crear una formulación auto nivelante que reduce el tiempo de aplicación. DEGADUR 332 es una resina transparente que puede ser coloreada utilizando DEGADUR Pigment. DEGADUR 332 también es usado entre juntas y fisuras para acomodar los movimientos del sustrato.

### CARACTERISTICAS

- Cura completamente en una hora
- Resina altamente elástica
- Excelente resistencia UV
- Flexibilidad de aplicación
- Registrado bajo el NSF (Public Health and Safety Company, organización internacional de desarrollo de estándares y certificaciones en áreas de salud, seguridad y medio ambiente)
- Registrado bajo el NSF (Public Health and Safety Company)
- Puede ser aplicado a -29°C (-20 °F)

### BENEFICIOS

- Reduce el tiempo de parada y retorno rápido a servicio
- Ideal para áreas sujetas a cambios de temperatura
- Desempeño de color por largo plazo
- Puede ser aplicado con llana, rodillo o por auto nivelación
- Adecuado para contacto incidental con alimentos (R2)
- Apropiado para contacto incidental con alimentos (R2)
- Puede ser aplicado en temperaturas bajas

### FORMA DE APLICACION

Consulte las Hojas Técnicas para cada sistema particular de pisos DEGADUR para obtener instrucciones sobre aplicación.

Cada sistema de pisos de la línea SRS DEGADUR es un sistema de múltiples componentes que utiliza una resina de metacrilato de metilo (MMA). Es crítico que se lea, entienda y siga las instrucciones de la Hoja de Seguridad (MSDS) y las etiquetas del producto para cada uno de los

componentes. Las resinas MMA son líquidos inflamables, en su estado sin curar. Durante la manipulación del producto no se debe permitir fumar, ni que hayan llamas y chispas. Para evitar la acumulación de vapores durante la aplicación, el área debe tener ventilación adecuada para evitar una explosión, y para el mejoramiento de la calidad del aire para el equipo de trabajo. Todos los productos alimenticios deben ser removidos durante la aplicación del sistema de pisos.

### DATOS TECNICOS

#### Resultado de los ensayos

Propiedad	Resultados	Método de pruebas
Porcentaje de Resina Reactiva	100%	
Porcentaje de Sólidos	100%	
Absorción de agua, (% - 24 horas)	<0.1	ASTM D 570
Resistencia a la Tracción	8.27 MPa (1200 psi) 5.17 MPa (750 psi) (relleno)	ASTM D 638
Elongación de Ruptura;	220 - 300@	ASTM D638
Dureza (Shore D),	45	ASTM D2240
Viscosidad	1100 - 1300 cps	ASTM D2393
Resistencia a la Flexión,	8.95 - 10.34 MPa (1300 - 1500 psi) relleno	ASTM C580 mod.
Resistencia a la Compresión,	11.72 - 14.48 MPa (1700 - 2100 psi) relleno	ASTM D 695



The Chemical Company

## EMPAQUE

Balde de 17.03 l (4.5 gal) y tambor de 202.51 l (53.5 gal)

**Color:** Consulte la Cartilla de Colores para Pisos de Desempeño.

## ALMACENAMIENTO

Tiene una vida útil de 1 año si es almacenado en un área fresca, seca y fuera de la luz solar directa.

## RENDIMIENTO

Todos los rangos de cobertura son aproximados. Los rangos variarán según la textura y porosidad del sustrato. Consulte las Hojas Técnicas específicas del sistema de pisos para obtener información sobre rendimiento.

## SEGURIDAD

Lea y entienda la Hoja de Seguridad (MSDS) de todos los componentes de este sistema de pisos antes de su uso. Use solamente como sea indicado.

Para información adicional, consulte a su representante local de BASF.

**NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA.** Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustuiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, **BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIZABILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS,** y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZABILIDAD ESPECÍFICOS. **BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO.** BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

**PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.**

**BASF Corporation**  
**Construction Chemicals**  
23700 Chagrin Blvd  
Cleveland, OH, USA, 44122  
1-216-839-7550

**Costa Rica**  
506-2440-9110  
[www.centroamerica.basf-cc.com](http://www.centroamerica.basf-cc.com)

**Panamá**  
507-300-1360

**Puerto Rico**  
1-787-258-2737  
[www.caribbean.basf-cc.com](http://www.caribbean.basf-cc.com)

**Rep. Dominicana**  
809-334-1026  
[www.basf-cc.com.do](http://www.basf-cc.com.do)